

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την εφαρμογή της στεγάνωσης είναι η δημιουργία αποστραγγιστικής στρώσης κάτω από την θεμελίωση (μη υφαντό γεωύφασμα 100% πολυπροπυλενικών ινών, βάρους 200gr/m² τύπου **DREFON S200** και στρώση σκύρων 40cm).

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- Καλός καθαρισμός της επιφάνειας των τοιχίων από τυχόν λάδια ξυλοτύπου, σαθρά κτλ με υδροβολή.
- Τυχόν υφιστάμενες φωλιές στο σκυρόδεμα καθαρίζονται, διαβρέχονται και στοκάρονται με το επισκευαστικό κονίαμα **DOMOREPAIR R4** ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη **DOMORESIN SP**.
- Φουρκέτες και μουρέλα κόβονται σε βάθος περίπου 2-3cm και μετά την διαβροχή τους, επισκευάζονται με το επισκευαστικό κονίαμα **DOMOREPAIR R4** ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη **DOMORESIN SP**.
- Κατασκευαστικοί αρμοί διακοπής σκυροδέτησης ανοίγονται κατά μήκος τους σε μορφή V, σε βάθος 2-3cm και μετά την διαβροχή τους, σφραγίζονται με το επισκευαστικό κονίαμα **DOMOREPAIR R4** ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη **DOMORESIN SP**.
- Στην ένωση του δαπέδου με τα κατακόρυφα στοιχεία, κατασκευάζεται λούκι εξομάλυνσης με επισκευαστικό κονίαμα **DOMOREPAIR R2** ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη **DOMORESIN SP**. Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το λούκι εξομάλυνσης μπορεί να κατασκευαστεί και με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα **DOMOREPAIR R3**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ DOMOSLURRY

- Καλή διαβροχή όλης της επιφάνειας (τοιχία και πέδιλο), χωρίς να σχηματίζονται λιμνάζοντα νερά.
- Βάζουμε την απαιτούμενη ποσότητα νερού σε δοχείο και προσθέτουμε το κονίαμα **DOMOSLURRY** (αναλογία ανάμιξης NEPO:DOMOSLURRY=1:3,2 κ.β.). Κατόπιν, ανακατεύουμε με αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές, μέχρι να δημιουργηθεί ένα μίγμα ομοιογενές χωρίς σβώλους. Αφήνουμε το μίγμα για 5-10 λεπτά και στην συνέχεια αναδεύουμε εκ νέου 1-2 λεπτά πριν την εφαρμογή του.
- Σε υγρή επιφάνεια (έχει προηγηθεί διαβροχή), εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση **DOMOSLURRY**.
- Μόλις στεγνώσει το υλικό, ακολουθεί άλλη μία στρώση **DOMOSLURRY**. Η δεύτερη στρώση, γίνεται αφού έχει στεγνώσει η προηγούμενη. Η ζώνη στεγάνωσης των εξωτερικών τοιχίων πρέπει να υψώνεται τουλάχιστον 50cm πάνω από τη στάθμη του εδάφους.
- Αφού ολοκληρωθούν οι στρώσεις του στεγανωτικού κονιάματος **DOMOSLURRY** και πριν την επιχωμάτωση, τοποθετείται αποστραγγιστική αυγουλιέρα, η οποία εξασφαλίζει τόσο την προστασία της υγραμμώνωσης κατά την διάρκεια της επιχωμάτωσης, όσο και

την αποστράγγιση των υδάτων προς τη στρώση των σκύρων του πυθμένα. Συνιστάται η επιχωμάτωση να γίνεται τμηματικά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ DOMOSLURRY:

1,4-1,6kg/m²/mm ανά στρώση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι από +5°C έως +30°C.
- Η φρεσκο-επιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τον παγετό και την βροχή.
- Το πάχος της κάθε στρώσης **DOMOSLURRY** δεν πρέπει να ξεπερνά το 1mm, για την αποφυγή ρηγματώσεων.
- Συνιστάται η χρήση σπλισμού (πολυεστερικό ύφασμα ή υαλόπλεγμα), στις γωνίες και τις εσοχές.
- Σε περίπτωση που έχουμε γειτνίαση με τη θάλασσα, συνιστάται η δημιουργία στεγανολεκάνης με συνθετική μεμβράνη PVC.
- Σε περίπτωση που έχουμε υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, συνιστάται η στεγάνωση των υπόγειων τοιχίων με **DOMOLASTIC**.